



Studio di Geologia Tecnica

Dott. Geol. Massimiliano Porena

Ordine dei Geologi del Lazio A.P. n. 1099

Via dei Cedri, 5 - 00060 SACROFANO (Roma) - Tel/fax 06/9083301 - 339/4354713

CALCESTRUZZO ALLEGGERITO POROSO CON LAPILLO VULCANICO

MIX DESIGN 4: STUDIO DI MISCELE CEMENTIZIE
CON IMPIEGO DEL LAPILLO VULCANICO
PROVENIENTE DALLA CAVA GENTILE DI MONTE
TOPINO - SUTRI (VT)

Relazione Tecnica

gruppo
STRUTTURE E SOTTOSUOLO

- **GEOSCORPIO srl**
- **ARCH & GEO**
- **DIAGNOSIS srl**

Via Pietro Nenni, 10 - Fiano Romano

ROMA, LUGLIO 2006



1 - Prefazione

Su incarico della soc. CAVA LAPILLO E POZZOLANA di Arnaldo GENTILE viene redatto il presente documento che ha per oggetto gli aspetti relativi la confezione di conglomerato cementizio ALLEGGERITO POROSO con l'impiego dell'aggregato lapideo denominato Lapillo Vulcanico proveniente dalla Cava sita in località Monte Topino snc Sutri (VT).

Al fine di valutare il comportamento, sia in termini di lavorabilità che di resistenza meccanica del conglomerato cementizio confezionato con gli aggregati in esame, è stato progettato un mix mantenendo una classe di consistenza fluida S4 (UNI 9417:1989) con circa 200 mm di abbassamento al cono (Slump Test - UNI EN 12350-2:2001).

Per l' impasto è stato utilizzato un cemento Portland di tipo 42,5 nelle quantità di 350 kg/m³.

Come riduttore d'acqua si è utilizzato un additivo superfluidificante a base acrilica modificata (Dynamon SR3) in ragione di 0.8 litri ogni 100 kg di cemento.

La quantità d'acqua di impasto è stata di 240 litri/m³ con rapporto acqua /cemento pari a 0.16 (in condizioni di aggregati saturi a superficie asciutta): per la saturazione degli aggregati sono stati necessari circa 185 litri/m³ e pertanto concorrono alla presa 55 litri/m³ di acqua.

L'aria calcolata all'interno della miscela del conglomerato è stata di circa 250 litri/m³.






Aggregati Lapidei


Le caratteristiche fisiche dell'aggregato lapideo, valutate con specifiche prove di laboratorio, sono di seguito riportate.

Classe granulometrica (mm)	Massa specifica (g/cm ³)	Umidità saturata a sup. asciutta (%)	Massa volumica in mucchio (kg/m ³)
Sabbia 0/5	2,298	6,44	999
Sabbia 3/5	2.572	18,70	779
Pietrischetto 5/10	2,591	14,50	760
Pietrisco 10/18	2,574	18,20	805

Analisi granulometriche








Composizione granulometrica

Al fine di ottenere una l'ottimale miscela degli aggregati in esame sono state impiegate le seguenti percentuali di utilizzo.

Classe granulometrica (mm)	Percentuale di utilizzo (%)
Sabbia 0/5	20
Sabbia 3/5	20
Pietrischetto 5/10	0
Pietrisco 10/18	60



La risultante granulometrica ottenuta, che meglio approssima le curve teoriche di Fuller e Bolomey per gli aggregati lapidei per conglomerati cementizi, è riportata nel grafico seguente:



Composizione del mix Design del conglomerato cementizio

Occorre tener presente che sono necessari circa 185 litri/m³ per rendere gli aggregati impiegati secchi in saturi a superficie asciutta. Come è noto la suddetta acqua non partecipa alla presa del cemento e quindi non rientra nel calcolo del rapporto acqua/cemento.

Di seguito viene riportata la scheda di impasto per metro cubo della miscela con i risultati delle prove di compressione a 1, 7 e 28 giorni di maturazione.



Componenti utilizzati	Massa Aggregato saturo a sup. asciutta kg/m ³	Massa Aggregato secco kg/m ³
Sabbia 0/5	245	231
Sabbia 3/5	275	230
Pietrischetto 5/10	0	0
Pietrisco 10/18	830	700
Totale aggregati	1350	1161
Cemento Portland 42.5	350 kg/m ³	
Acqua di impasto	55 litri/m ³	
Additivo acrilico superfluidificante	0.8 litri/100 kg cem. pari a 3.0 litri/m ³	
Rapporto a/c s.s.a.	0.16	
Lavorabilità (Slump Test)	200 mm	

Riepilogo delle resistenze a compressione dei cubi confezionati con l'impasto n. 1

(UNI EN 12390-3 agosto 2003, UNI EN 12390-4 giugno 2002)

Sigla	Giorni di maturazione	M.V.A. kg/m ³	Carico unit. di rottura
1	1	1678	14.4
2	1	1798	16.2
3	7	1734	23.0
4	7	1791	22.8
5	28	1633	22.4
6	28	1654	22.9



Conclusioni

I risultati delle prove di laboratorio hanno evidenziato una resistenza a rottura a 28 gg di 22-23 N/mm² per un conglomerato con massa volumica di 1650-1750 kg/m³.

La miscela realizzata possiede elevate caratteristiche di porosità e leggerezza mantenendo comunque una buona resistenza a compressione: tale tipologia di conglomerato può essere impiegata per realizzare riempimenti e sottofondi dove è richiesta resistenza e leggerezza, o come calcestruzzo drenante.

La miscela, volutamente porosa, è impiegabile come isolante acustico per le elevate caratteristiche di fonoassorbimento, dovute anche alla microporosità dell'aggregato.

Tanto dovevasi per incarico conferitomi.

Roma, luglio 2006.

Dott. Geol. Massimiliano Porena
Ordine dei Geologi del Lazio
A.P. n. 1099